

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



DIN 51130

BCRA TORTUS

**R9** Kerlite Plus  $\geq 0,40$  Kerlite Plus

Sfuerzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

$\geq 1000$  N Kerlite Plus

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren



METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

**A** Caramel, Perle, Noisette, Cendre - **C** Corail Blanc, Amande, Carbon

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand



METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

**1**

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

**ULA-UHA**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

**CLASSE 5**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

$\leq 145$  mm<sup>3</sup>

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

**0,1%**

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI 137.1

**V2**

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken



**4** 300x100 - **12** 100x100 - **28** 100x40 - **48** 50x50 - **240** 100x4,9

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Argille colorate, feldspati selezionati, macinati a granulometria finissima.

Coloured clays, selected feldspars, ground with super-fine grain size distribution.

Argiles colorées, feldspaths sélectionnés, broyés jusqu'à obtenir une granulométrie très fine.

Farbige Tone, ausgewählte, auf feinste Korngröße gemahlene Feldspate.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

15000 TON.

15000 TON.

15000 TON.

15000 TON.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati. **Kerlite Plus**: rinforzata con fibra di vetro.

Soluble, coloured salts. **Kerlite Plus**: reinforced by glass fiber.

Sels colorés et solubles. **Kerlite Plus**: Renforcé avec fibre de verre.

Lösbare farbige Salzen. **Kerlite Plus**: glasfaser-verstärkt.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

40 minuti, 1230°C.

40 minutes, 1230°C.

40 minutes, 1230°C.

40 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

Taglio rettificato, leggera bisellatura.

Ground cut, light chamfering.

Coupe rectifiée, léger biseautage.

Polierter Zuschnitt, leichte Abfasung.



Residenziale e pubblico  
Residential and public  
Résidentiel et public  
Wohnbereich und öffentlich