



# NEWQUARZ EVO

(Cod. 703. ...)

E' un'idropittura superlavabile per esterno opportunamente formulata per resistere in ambienti industriali e all'azione di piogge acide, a base di polimeri **acril-silossanici**, quarzi e pigmenti di ottima qualità. NEWQUARZ EVO si distingue per un'elevata stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici. È un prodotto altamente idrorepellente che garantisce un'alta traspirabilità pur mantenendo inalterate le tinte nel tempo. NEWQUARZ EVO è un prodotto con azione antialga, antimuschio ed antimuffa.



## CARATTERISTICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Resine acril-silossaniche in emulsione, pregiate quarziti, cariche e pigmenti selezionati.
<b>VISCOSITA' BROOKFIELD</b>	25.000 CPS
<b>RESIDUO SECCO</b>	60±2%
<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO</b>	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>	Buona.
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI</b>	Buona.
<b>PUNTO DI BIANCO</b>	85 circa.
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE</b>	Sd=0,038 m a 293 microns.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** Studiati per Intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, superfici minerali/cementizie in genere e cappotti opportunamente preparati. Idoneo per cicli vernicianti su intonaci risananti o deumidificanti. Si sconsiglia di applicare NEWQUARZ EVO con temperature inferiori ai 5°C e umidità relativa > 75% per non compromettere la reticolazione del polimero veicolante.

**PREPARAZIONE SUPPORTI:** E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare NEWQUARZ EVO, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. Se sono presenti muffe, asportarle meccanicamente ed usare il TOGLIMUFFA (cod. 129.101) in modo da risanare il supporto.

Ha un buon potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale pulita ed asciutta.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	SUPPORTI CON CAPPOTTI
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con ISO GEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) <b>1 MANO</b> + HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) <b>1 MANO</b>	ISO GEL (cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) <b>1 MANO</b> + HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) <b>1 MANO</b>	HYDROPRIMER K3 (cod. 698.00P) <b>1 MANO</b>	INTONACO RASANTE (cod. 623.00P) <b>1 MANO</b>
FINITURA	NEWQUARZ EVO <b>2 MANI</b>	NEWQUARZ EVO <b>2 MANI</b>	NEWQUARZ EVO <b>2 MANI</b>	NEWQUARZ EVO <b>2 MANI</b>

<b>ESSICCAZIONE</b>	6 ore fuori polvere; 12 ore asciutto in profondità; 48 perfettamente lavabile.
<b>RESA</b>	Con una latta da 14 Litri si coprono 80 mq. circa a due mani (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
<b>DILUIZIONE</b>	15% - 20% con acqua di rete.
<b>ATTREZZI</b>	Pennello o rullo.
<b>STOCCAGGIO</b>	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

## COLORE

Tinteggiabile con Sistema Tintometrico

**CASATI® COLOR**

nelle Basi P, D, TR.

**CONFEZIONI DISPONIBILI:** 0,750 Litri; 5 Litri; 14 Litri.

## NOTE E AVVERTENZE GENERALI

### SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Gen. 13; rev.: 00; SBo/g- ITA



**Colorificio A. & B. CASATI Spa**

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it