

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



DIN 51130

R9

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

620 kg

Valore medio-Average value-Valeur moyenne-Durchschnittswert

ASTM C 648

≥ 1200 pounds

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren



METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

A

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand



METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

1

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

GLA-GHA

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

CLASSE 5

Resistenza all'usura da calpestio - Resistance to trampling wear - Résistance à l'usure due au piétinement - Abriebfestigkeit



ISO 10545-7

PEI 5

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

≤ 0,05%

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI 137.1

V4

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken



Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati.

Silica-quartz-aluminous clay, coloured oxides.

Argiles silico-quartz-alumineuses, oxydes colorés.

Aluminium- Quartz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxyde.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

4000 TON. - 7 stampi per il 15x30, 4 per il 30x30.

4000 TON. - 7 forms for size 15x30, 4 for size 30x30.

4000 TON. - 7 formes pour le 15x30, 4 pour le 30x30.

4000 TON. - 7 Pressformen für das Format 15x30, 4 für das Format 30x30.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Fiammature, smalti a umido.

Shading effects, wet glazing.

Flammages, émaux umides.

Flämmungen, nasse Glasuren.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

90 minuti, 1230°C.

90 minutes, 1230°C.

90 minutes, 1230°C.

90 Minuten, 1230°C.



Residenziale e pubblico
Residential and public
Résidentiel et public
Wohnbereich und öffentlich



PT0038
30x30



IT 021/010

