

Resistenza allo scivolamento - Slip resistance - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit



DIN 51130

**R13** Bocciardata

DIN 51097

**C (A+B+C)** Bocciardata

ASTM C 1028

**≥ 0,60 Dry/Wet Neolite** Bocciardata

BCRA TORTUS

**≥ 0,40** Bocciardata

Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght (S) - Charge de rupture (S) - Bruchlast (S)



ISO 10545-4

**620 kg (6080 N)** Valore medio-Average value-Valeur moyenne-Durchschnittswert

ASTM C 648

**≥ 1200 pounds**

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren



**B**

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand



**2**

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



ISO 10545-13

**ULA-UHA**

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



ISO 10545-14

**CLASSE 5**

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



ISO 10545-6

**≤ 134 mm<sup>3</sup>**

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



ISO 10545-3

**≤ 0,05%**

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



ISO 10545-12

**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

Stonalizzazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



ANSI 137.1

**V3** Belpoggio Bocciardata - Sassomorello Bocciardata - Settefonti Bocciardata



**V2** Settefonti Patinata - Querceto Bocciardata

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken



**294** Bocciardata 20x40 - **112** Bocciardata 30x60 - **56** Bocciardata 60x60 - **43** Patinata 60x60

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati.  
Silica-quartz-aluminous clay, coloured oxides.  
Argiles silico-quartz-alumineuses, oxydes colorés.  
Aluminium- Quartz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxyde.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

4800 TON. - 2 stampi per il 60x60, 2 stampi per il 20x40,4.  
4800 TON. - 2 forms for size 60x60, 2 forms for size 20x40,4.  
4800 TON. - 2 formes pour le 60x60, 2 formes pour le 20x40,4.  
4800 TON. - 2 Pressformen für das Format 60x60, 2 Pressformen für das Format 20x40,4.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati a tecnologia digitale.  
Soluble salt coloured by means of digital technology.  
Sels solubles colorés selon la technologie numérique.  
Lösliche, mit Digital-Technologie gefärbte Salze.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

90 minuti, 1230°C.  
90 minutes, 1230°C.  
90 minutes, 1230°C.  
90 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

**Bocciardata:** Rettificata e rompifilo; **Patinata:** Patinata, rettificata e rompifilo.  
**Bocciardata:** Rectified and chamfer; **Patinata:** Patinated, rectified and chamfer.  
**Bocciardata:** Rectifiée et profil; **Patinata:** Patinée, rectifiée et profil.  
**Bocciardata:** Geschliffen und stumpfschliff; **Patinata:** Satiniert, geschliffen und stumpfschliff.



Residenziale e pubblico  
Residential and public  
Résidentiel et public  
Wohnbereich und öffentlich



**PT0063**  
20x40,4 Belpoggio Bocciardata  
20x40,4 Querceto Bocciardata

